

Saratoga Impermeabilizzante Penetrante Speciale per Legno

Saratoga Z7.2 Impermeabilizzante Penetrante Speciale per Legno impermeabilizza le superfici in legno; penetra in profondità rendendo il legno impenetrabile all'acqua piovana, senza che abrasione, rigature o danneggiamenti superficiali possano intaccarne l'impermeabilità. Crea una barriera invisibile, senza alterare l'aspetto delle superfici. Ideale per esterni, adatto anche per interni. Le superfici trattate sono completamente traspiranti. Si applica facilmente e conferisce alta protezione nel tempo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z7.2 Impermeabilizzante Penetrante Speciale per Legno contrasta i rigonfiamenti, le deformazioni, le fessurazioni ed il degrado in genere del legno dovuto al passaggio continuo dallo stato di legno secco a legno bagnato. Ideale per persiane, porte, corrimano, recinzioni, travature, rivestimenti esterni, pedane, gazebo, cassette e mobili da giardino.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite da grassi e asciutte.
- Eliminare eventuali tracce di muffa e parti poco coese, polverose o scheggiate.
- In caso di pioggia o lavatura della superficie, attendere almeno 3 giorni prima di applicare il prodotto.
- Si applica in una mano abbondante con pennello, a rullo o pistola a spruzzo a bassa pressione.
- Eventuali eccedenze in superficie vanno rimosse entro 10 minuti frizionando con un panno.
- Non forma pellicola superficiale.
- Il trattamento impermeabilizzante non è verniciabile, perciò prima verniciare con impregnante, poi attendere almeno 72 ore prima di impermeabilizzare.
- Per la protezione ottimale in caso di situazioni meteorologiche particolarmente critiche, si consiglia di applicare una seconda mano di Saratoga Z7.2 Legno dopo 24 ore.

Pulizia attrezzi con acquaragia.

Trattamento di manutenzione ogni 2-3 anni.

Efficace sia su legni teneri che su legni duri, anche invecchiati; non è una vernice e non contiene olio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	Incolore
Resa indicativa per mano:	
Legno grezzo	4 m ² /l (1° mano) / 6 m ² /l (2° mano)
Teak	5 m ² /l (1° mano) / 7 m ² /l (2° mano)
Legno duro	5 m ² /l (1° mano) / 7 m ² /l (2° mano)
Temperatura di applicazione	Superiore a +5°C

*a +20°C e 60% umidità relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Non adatto per compensati e truciolati (cambia colore al supporto).

Non adatto per nautica.

I legni particolarmente chiari potrebbero tonalizzarsi, quindi provare preventivamente su una piccola parte della superficie.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Latta	1000 ml	54 326 001	8	8 005860 543263



Rev 01 del 07/09/2022- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.