VELOCE
NON RITIRA
COLORABILE
FORTE

99.001.192 Rev.00_07/13

LEGNO•RAPID

DESCRIZIONE	FORMATO	COD. PRODOTTO	PZ.	COD. EAN
LEGNO RAPID PINO	125 ml.	54.461.001	12 pz.	8 005860 544611
LEGNO RAPID NOCE	125 ml.	54.461.002	12 pz.	8 005860 896215

saratoga®
Via Edison, 76 - 20090 Trezzano s/N. (MILANO) ITALY - Tel. 0039.02.445731 - www.saratoga.it

saratoga®

LEGNO•RAPID

lo stucco FORTE e VELOCE per legno

LegnoRapid_Sarte_trace.indd 1 24/07/13 17:55

LEGNO·RAPID

Stucco legno bicomponente base Poliestere

Adatto per interventi su legno, per il ripristino di parti mancanti (anche di grandi dimensioni), spigoli, nodi, per stuccature e rifiniture.

Indurisce rapidamente (con l'aggiunta dell'apposito indurente), non cala in volume, è **carteggiabile**, **forabile**, **verniciabile**, può essere colorato utilizzando coloranti in pasta poliestere.

COLORI DISPONIBILI

PINO | NOCE

COME SI APPLICA

La superficie di applicazione deve essere pulita e sgrassata. Prelevare il prodotto dal barattolo, con oggetti puliti e senza tracce di indurente. Aggiungere l'apposito indurente in relazione alla temperatura ambientale esterna, come da tabella:

Fino a 10°C	*Da 10°C a 20°C*	*Oltre 20°C*
3%	*2%*	*1%*

Miscelare bene i due componenti.

Applicare a spatola, facendo aderire bene lo stucco al supporto, fare pressione sulla spatola per l'applicazione (non utilizzare il prodotto a temperature inferiori ai 5°C).

In caso di applicazione di strati spessi, applicare in una mano unica, facendo forte pressione con la spatola per lisciare il prodotto, poi aspettare che si asciughi completamente (per strati molto spessi attendere anche 1 ora).

Tempo di lavorabilità: 3-6 minuti a 20°C.

Tempo di indurimento totale: 30' a 20°C.

Essicazione con lampade a infrarossi: 4-5' a 1mt.

Successivamente carteggiare.

Verniciabilità dopo 45 minuti.

Pulizia con normale diluente Nitro.

LAVORAZIONE

AGGIUNGERE 1-3% INDURITORE IN PASTA

APPLICAZIONE A SPATOLA

CIRCA 30' A 20°C

4-5' A 1 MT. CON LAMPADA INFRAROSSI

CARTA VETRATA: P60-P120 SGROSSATURA P180-P220 RIFINITURA

VERNICIABILE DOPO 45'

LegnoRapid_3ante_tracc.indd 2 24/07/13 17:55