



SIGILLANTI U.S.A. WHITE

PER IMPRESE D'INSTALLAZIONE

SILICONE SIGILLANTE

ANTIMUFFA

SILICONE SIGILLANTE ANTIMUFFA è un sigillante silconico monocomponente a reticolazione acetica, di altissima qualità, che indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando una sigillatura elastica e adesiva.

SILICONE SIGILLANTE ANTIMUFFA ha una ottima adesione a tutte le superfici non porose: vetro, ceramica, acciaio, alluminio, alcune materie plastiche, legno, supporti verniciati.

SETTORI DI APPLICAZIONE

SILICONE SIGILLANTE ANTIMUFFA viene utilizzato per **sigillature di bagni, box doccia, cucine e sanitari in genere**, serramenti e vetri, collettori solari, impianti di condizionamento, serre in vetro, lucernari.

APPLICAZIONE

SILICONE SIGILLANTE ANTIMUFFA si applica a superfici pulite e sgrassate.

- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare poi applicare.
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (**Saratoga JOINT•FILLER** o plastica espansa).

Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di solvente o con **Saratoga VIA•SIL FRESCO**; quando indurito si pulisce con **Saratoga VIA•SIL INDURITO**.

COLORI DISPONIBILI

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore RAL indicato)



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica	
Peso specifico	0,98	
Consistenza	tixotropica	
Estrudibilità	g/min.	50-70
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2-3
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Resistenza a trazione	MPa	2,3
Modulo elastico 100%	MPa	0,55
Allungamento a rottura	%	450
Durezza Shore A	°	20
Recupero elastico	%	>90
Resistenza alla temperatura	°C	-50 +160

* a 23°C e 50% Umidità Relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

PRIMER

SILICONE SIGILLANTE ANTIMUFFA non richiede primer su vetro, ceramica e, normalmente, su legno, metallo, e molte materie plastiche.

Per adesioni particolari o eccezionali, è opportuno effettuare dei tests ed eventualmente utilizzare **Saratoga PRIMER CLS** per supporti porosi e **Saratoga PRIMER PM** per metalli e materie plastiche.

LIMITAZIONI

- Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di **Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE** oppure **NEUTRO EDILIZIA**.
- Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di **Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI**.
- Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrature si raccomanda l'uso di **Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE**.

NOTE

Durante l'indurimento, il prodotto libera una piccola quantità di acido acetico. È quindi opportuno assicurare una buona ventilazione dell'ambiente di lavoro. Il prodotto fresco può irritare gli occhi e la pelle: in caso di contatto, lavare con molta acqua e consultare un medico.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMBALLO PEZZI	CODICE EAN
TRASPARENTE	ml. 280	85.410.002	30	8 005860 996465
BIANCO	ml. 280	85.410.003	30	8 005860 996472
AVORIO	ml. 280	85.410.004	30	8 005860 996786