



SIGILLANTI TERMICI MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO

MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO è un sigillante mono-componente a base di silicati.

MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO contiene fibre di vetro e cariche apirogene a base di idrossido di alluminio, che indurisce per evaporazione dell'acqua.

MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO è specifico per impieghi nei quali il prodotto viene a contatto sia **con fiamme libere**, che in ambienti **con temperature fino a 1200°C**.

MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO si applica a mattoni, calcestruzzo e metalli.

MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO non contiene né alogeni, né amianto e non subisce alcuna modifica né perdita di peso, anche dopo una prolungata esposizione a temperature elevate.

SETTORI DI APPLICAZIONE

MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO viene utilizzato per **sigillare giunti, crepe e fessure in caldaie, in camini, in caminetti ed in forni**.

APPLICAZIONE

MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO si applica a superfici pulite e sgrassate.

- Eliminare eventuali tracce di ruggine sulle superfici metalliche.
- Inumidire le superfici porose come calcestruzzo e mattoni.
- Dopo l'applicazione del sigillante, attendere 24 ore, quindi scaldare gradualmente le superfici sigillate, fino a completo indurimento.

Pulizia immediata con acqua; quando indurito si pulisce con una lametta.

Peso specifico	1,73
Consistenza	tixotropica
Penetrazione (AS TM 217-52T)	mm. 30-33
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	giorni* 1-2
Ritiro lineare	% 3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Perdita di peso (24 ore a 1000°C)	% 3
Resistenza alla temperatura	°C max. 1200

* a 23°C e 50% Umidità Relativa.


MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione. Teme il gelo.

NOTE

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

COLORI DISPONIBILI



DESCRIZIONE	CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMBALLO PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	420 g	85.156.001	6	8 005860 851559	
NERO	420 g	85.156.002	6	8 005860 996830	
GRIGIO	420 g	85.156.003	6	8 005860 913998	