

Saratoga VIP Ipercolla

VIP Ipercolla è l'adesivo di montaggio a base acqua, con eccezionale presa immediata e forte tenuta finale che consente assemblaggi pesanti di diversi materiali, senza l'utilizzo di montaggi meccanici (e quindi è ideale per sostituire viti, chiodi e tasselli).

E' verniciabile e antimuffa, senza solventi e inodore, ha ottimo potere riempitivo e si può utilizzare su molti materiali di uso comune, anche su superfici non perfettamente combacianti; è tixotropico e non cola.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per: pietra, marmo, granito, mattoni, calcestruzzo, intonaco, ceramica, porcellana, rame, lamiera zincata, alluminio, MDF, cartongesso, sughero, legno, policarbonato, PVC rigido, ABS, polistirolo e supporti verniciati. Si utilizza per il fissaggio di pannelli isolanti e decorativi, pannellature in legno, perline, zoccolini, rosoni, targhe e decorazioni, per il ripristino di piastrelle, ecc...

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto.

- Almeno una delle due superfici deve essere porosa e assorbente
- La cartuccia si applica con pistola per silicone
- Applicare su una delle parti e unire pressando con forza in modo uniforme. Le parti sono riposizionabili entro 5 minuti.
- Su zoccolini e piastrelle applicare a punti di colla; su perline e pannelli applicare ad X in strisce dritte oppure ondulate, per meglio sviluppare la presa iniziale. Se ne sconsiglia l'uso su superfici metalliche non verniciate, su superfici bituminose, per applicazioni in contatto permanente con acqua o alta umidità.
- In caso di utilizzo del prodotto in tubetto: per meglio mantenere il prodotto, richiudere sempre il tappo dopo l'uso

Pulizia con acqua entro 10 minuti, quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Consistenza	Pastosa
Colore	Bianco
Peso specifico	1,32 g/cm ³
Consistenza	Tixotropica
Tempo di lavorabilità (minuti)*	10
Tempo di indurimento*	24-48 ore
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza alla temperatura	-30/+80°C

*a 23°Ce 50% umidità relativa (questi valori possono subire variazioni in funzione dei supporti, della temperatura, dell'umidità, della quantità applicata)

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C. Teme il gelo.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Colore	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
VIP Ipercolla	Bianco	310 ml	57 631 001	24 in displaybox
VIP Ipercolla	Bianco	125 ml	57 633 001	24



Rev 02 del 05/04/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.