

Saratoga Z3.4 CEMENTO GRIGIO

Saratoga Z3.4 è un legante idraulico, o cemento da muratura, a ritiro ed essiccazione controllati. Fornito di sacchetto salva prodotto; non rilascia polvere, protegge dall'umidità.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Z3.4 è specifico per la preparazione di malte, intonaci, per calcestruzzo e per la stuccatura di pavimenti. Per interni ed esterni.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Calcestruzzo:

- Miscelando Saratoga Z3.4 con sabbia grossa o ghiaia e acqua nel rapporto 1-3-0,5 in peso, si ottiene un calcestruzzo di elevata resistenza, che può essere utilizzato per pavimentazioni o colato entro casseforme in legno per la costruzione di muretti, pilastri ed elementi prefabbricati.
- Tempo di presa: minimo 6 ore.
- Indurimento completo: 28 giorni.
- Resistenza a compressione: 325 Kg/cm².

Malte e intonaci:

- Miscelando Saratoga Z3.4 con sabbia fine e acqua nel rapporto 1-3 o 4-0,5 in peso, si ottiene una malta utilizzabile per la costruzione di murature in laterizio, per la rasatura finale di pavimentazioni, come intonaco su murature.

Stuccatura di pavimentazioni:

- Saratoga Z3.4 è ideale per la sigillatura di pavimenti piastrellati, in particolare in cotto e gres, con fughe non superiori a 4 mm.
- Miscelare accuratamente il prodotto con acqua, fino ad ottenere un impasto fluido ed omogeneo.
- Inumidire con una spugna le parti da trattare.
- Stendere il prodotto con una spatola gommata (in alternativa si può utilizzare una pennellessa).
- Fare penetrare il prodotto nelle fughe delle piastrelle, eseguendo più passaggi incrociati con la spatola gommata sulla superficie.
- La spatola asporterà la parte di cemento in eccesso; per una rifinitura più accurata, dopo 15-20 minuti, asportare con una spugna umida il prodotto rimasto sulle piastrelle.

Pulizia con acqua entro 10 minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Stato fisico		Polvere
Colore		Grigio
Spessore di applicazione	mm	Da 0 a 100 in più strati
Resa indicativa	Kg/m ²	1
Tempo di lavorabilità	h	1-2
Temperatura di applicazione	°C	+5/+30
Verniciabile dopo	h	24-48

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

La polvere di cemento è irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Gli impasti di cemento possono provocare irritazione della pelle in soggetti sensibili o per contatti prolungati, e lesioni agli occhi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Pezzi per confezione	Codice	EAN
SCATOLA	Kg 1	10	07.115.001	8 005860 547155



è a disposizione per ulteriori informazioni.