

Saratoga ADESIVO 432

Saratoga Adesivo 432 è un adesivo sintetico in dispersione acquosa universale pastoso per edilizia pronto all'uso e facile da applicare.

Non cola, non intacca il polistirolo espanso, è di consistenza tale da permettere l'attacco immediato alle pareti ed anche ai soffitti; consente l'aggiustamento di pose non corrette per 15-20 minuti dall'applicazione. Resiste al colore ed alla condensa di vapore in bagni e cucine.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Adesivo 432 si utilizza in Edilizia, su supporti come polistirolo e poliuretano espanso, pvc rigido, sughero, legno: per pannellature, soffittature, rivestimenti murali, zoccolini, battiscopa, perlinature, profili e modanature decorative.

Per piastrelle in ceramica e gres, per rivestimenti murali (sconsigliato per pavimentazioni), è adatto anche per cemento-amianto, gesso, su supporti come legno, panforte, intonaco, muratura, cemento, gesso.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- I supporti devono essere asciutti, sani, solidi, puliti da polvere o grasso.
- Togliere eventuali idropitture o residui di carta da parati
- Irruvidire con carta abrasiva le pareti trattate con smalti sintetici o pitture ad olio
- Sottofondi molto porosi e teneri (ad es. gesso) devono essere pretrattati con una mano di fissativo o turapori
- Applicare su una sola superficie sul sottofondo con spatola dentata larga (es. piastrelle: 750 g/m² circa) o stretta (es. pvc espanso: 300 g/m² ca.) o sul retro del materiale da incollare (es. pannelli di sughero, modanature: 500 g/m² ca) con spatola dentata stretta
- Unire subito le parti e premere uniformemente
- Su pannelli di polistirolo o poliuretano espansi (fino a 50x50 cm) applicare Adesivo 432 per punti (angoli e centro); su pannelli maggiori, applicare a strisce

Una volta spalmato, Adesivo 432 deve essere utilizzato entro 20 minuti per strati sottili oppure entro 40 minuti per strati più spessi, avere perciò l'avvertenza di spalmare di volta in volta 2-4 m² a seconda dei casi.

L'adesivo fresco residuo si pulisce dalle superfici con un panno asciutto, dalle mani e dagli attrezzi con acqua. L'adesivo indurito si pulisce con alcool o diluente nitro.

Teme il gelo.

Caratteristiche tecniche	
Peso specifico	1,38
Temperatura di applicazione	>+10°C
Tempo di indurimento	18-36 ore*
Resa (g/m ²)	pvc espanso 300
	pannelli 500
	piastrelle 750
Colore	bianco

*evitare di sollecitare l'incollaggio prima delle 48 ore

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Colore	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione	Codice EAN
Barattolo	800 g	57 315 001	16	8005860573154
Barattolo	4,8 kg	57 320 001	4	8005860573208



Rev 02 del 28/08/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.