

Saratoga SCHIUMA RAPIDA ALL POSITIONS

SCHIUMA RAPIDA ALL POSITIONS è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente; indurisce per effetto dell'umidità atmosferica.

La peculiarità SCHIUMA RAPIDA ALL POSITIONS è che si può applicare in qualsiasi posizione: verticale, orizzontale, capovolta, permettendo di lavorare agevolmente anche nelle condizioni più difficili.

La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare.

SETTORI DI APPLICAZIONE

SCHIUMA RAPIDA ALL POSITIONS riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole elettriche.

Ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone).

Indurita, è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare.

E' impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e luce del sole.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite e sgrassate.
- Inumidire le superfici con acqua prima di schiumare.
- Agitare bene la bombola prima di ogni uso.
- Per un'ottima resa, è ideale una temperatura della bombola dai +18 ai +22°C.
- Usare i guanti inseriti nel cappello della bombola, per evitare il contatto della pelle.
- Avvitare l'adattatore all'ugello della valvola, evitando di premere, per non mettere in azione la valvola.
- Iniziare l'estrusione dal punto più lontano e dal basso verso l'alto.
- Si consiglia di inumidire anche durante e dopo l'applicazione, per ottenere un'ottima resa.
- Si applica fino a -10°C. In caso di temperature inferiori a 0°C si consiglia di non inumidire le superfici per evitare la formazione di ghiaccio che impedirebbe l'adesione della schiuma.
- La schiuma è autoespandente: aumenta del doppio. Si consiglia di non riempire la cavità oltre la metà.
- Grazie allo speciale sistema All Positions, si può applicare in qualsiasi posizione: verticale, orizzontale, capovolta.
- Dopo 2 ore, ad indurimento avvenuto, rimuovere eventuali sbordature con una lametta.
- La schiuma sigillante residua si asporta facilmente dall'ugello, a schiuma indurita, con un cacciavite o una vite, non ripulire l'ugello immediatamente dopo l'uso.
- Pulizia della schiuma fresca con acetone o trielina, quando indurita si toglie con una lametta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa (espansione libera) fino a	litri	40
Densità (espansione libera)	Kg/m ³	17
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm)	minuti	13-16
Indurimento completo (cordolo 2 cm)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / + 100
Resistenza a trazione	Mpa	0,1
Allungamento a rottura	%	26
Resistenza al taglio	MPa	0,06
Resistenza a compressione	MPa	0,03
Conduttività termica	W/mK	0,04
Assorbimento acqua	% V/V	0,3

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	EAN
Bombola ALL POSITIONS	750 ml	85.207.001	12	8 005860 852075



Rev 07 del 16/11/2021 - Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.