

Saratoga TURBO FOAM TEGOLE

Saratoga Turbo Foam Tegole è una schiuma poliuretanica monocomponente auto espandente che indurisce per effetto dell'umidità atmosferica.

La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per la posa di tegole e coppi con eccezionale resistenza ai cicli gelo/disgelo e all'azione del vento; ideale per coibentare, impermeabilizzare, insonorizzare e sigillare.

Quando indurita, è inattaccabile da microorganismi e muffe e presenta un'ottima resistenza anche agli agenti chimici. Si può forare, tagliare stuccare e verniciare. E' impermeabile e resistente al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Turbo Foam Tegole riempie penetrando in tutte le cavità, le sue caratteristiche la rendono ideale per la posa di coppi e tegole.

Ha un'ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, PTFE e silicone).

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici compatte, pulite e sgrassate.
- Inumidire le superfici con acqua prima di schiumare.
- Agitare molto bene la bombola prima di ogni uso.
- Avvitare l'adattatore direttamente all'ugello della valvola.
- Per un'ottima resa è ideale una temperatura della bombola dai +18 ai +22°C.
- Usare i guanti inseriti nel cappellotto della bombola per evitare il contatto con la pelle.
- Applicare sulla superficie del tetto, precedentemente inumidita con acqua, due strisce di schiuma diametro 2-3 cm in corrispondenza di ogni fila di tegole o coppi. Le tegole o i coppi devono essere inumiditi prima dell'applicazione della schiuma.
- Successivamente, tra una fila e l'altra di tegole o coppi, applicare due punti di schiuma così da legarli.
- Posizionare entro 5 minuti i coppi superiori, esercitando una leggera pressione.
- La schiuma è auto espandente: aumenta del doppio, perciò non riempire la cavità oltre la metà.
- Dopo l'uso, se la bombola non è stata interamente utilizzata, ripiegare il tubetto erogatore nella sua sede: la bombola potrà essere riutilizzata anche dopo un mese.

Pulizia: la schiuma fresca si pulisce con acetone o trielina. Quando indurita si toglie con una lametta.

Con valvola di sicurezza:

- dosaggio controllato, il flusso di schiuma può essere regolato per ottenere una maggiore o minore erogazione.
- riutilizzo sicuro, ripiegando il tubetto erogatore, si può riutilizzare anche dopo un mese.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Resa (superficie)	mq	5-7
Densità (espansione libera)	Kg/mc	12-15 ca.
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle*	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm)*	minuti	17
Indurimento completo (cordolo 2 cm)*	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5/+35
Resistenza alla temperatura	°C	-40/+100
Resistenza a trazione	MPa	0,1
Resistenza al taglio	MPa	0,05
Resistenza a compressione	MPa	0,05
Conduttività termica	W/mK	0,04
Colore		grigio cemento
Assorbimento acqua	%V/V	0,3

* a 20°C e 50% Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Non fumare. Non applicare vicino a fiamme e sorgenti di calore.

Non inalare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Bombola	750 ml	85 224 001	12	8 005860 852242



Rev 04 del 20/11/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.