

Saratoga Blister Silicone Nero Universale

SILICONE SIGILLANTE NERO UNIVERSALE in blister, è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, che indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando una sigillatura elastica e adesiva. È puro silicone, non contiene solventi. Ha un'eccellente resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, mantiene inalterate le sue eccezionali caratteristiche fisiche, anche dopo molti anni di esposizione all'esterno, senza essere influenzato dalle basse e alte temperature.

Ha ottima adesione a vetro, ceramica, acciaio, alluminio, alcune materie plastiche, legno, supporti verniciati.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20HM.

SETTORI DI APPLICAZIONE

SILICONE SIGILLANTE NERO UNIVERSALE in blister viene utilizzato per finestre, oblò boccaporti, isolamenti elettrici, guarnizioni di fanali, gommini paracolpi e per applicazione su tutte le superfici non porose come: vetro, ceramica, alluminio, acciaio, legno e supporti verniciati.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto.

- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare poi applicare.
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga JOINT•FILLER o plastica espansa).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato
- Estrudere il prodotto con la chiavetta in dotazione, entro 5 minuti lisciare con una spatola bagnata con acqua saponata

Indurimento superficiale in 1 ora, completo in 24 ore. Non è verniciabile.

Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di solvente o con Saratoga VIA•SIL FRESCO; quando indurito si pulisce con Saratoga VIA•SIL INDURITO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consistenza	Tixotropico, non cola
Tempo di lavorabilità	10 minuti
Velocità di indurimento	2-3 mm /24 ore*
Allungamento a rottura	≥450%
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza alla temperatura	-40/+120°C
Resistenza agli agenti atmosferici	ottima

* a 23°C e 50% Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Durante l'indurimento, il prodotto libera una piccola quantità di acido acetico. E' quindi opportuno assicurare una buona ventilazione dell'ambiente di lavoro. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
SILICONE SIGILLANTE NERO UNIVERSALE in blister	60 ml	85161163	24



Rev 03 del 24/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.