

Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SPECCHI TRASPARENTE in blister

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SPECCHI TRASPARENTE in blister è il sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra a basso modulo; reticola per effetto del contatto con l'umidità dell'aria.

SETTORI DI APPLICAZIONE

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SPECCHI TRASPARENTE inodore è il silicone formulato appositamente per l'incollaggio elastico di specchi, sanitari, finestre, oblò, serre in vetro ed isolamenti elettrici. È un ottimo sigillante adesivo per vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche (ABS, PVC rigido, policarbonato, polimetilmetacrilato), metallo verniciato o smaltato, calcestruzzo e muratura. E' un silicone dall'alta elasticità, eccellente durabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai prodotti chimici, a sollecitazioni meccaniche e ai raggi UV.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite, asciutte e sgrassate.
- Preparare la superficie da trattare ed applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Forare il tubetto con la parte superiore del tappo e tagliare l'ugello nel diametro desiderato, quindi avvitare sul tubetto.
- Applicare il prodotto utilizzando la chiavetta.

Come sigillante:

- Eventuale lisciatura con spatola bagnata con acqua saponata, entro 10 minuti.
- Non verniciabile, perciò prima verniciare, poi applicare il sigillante.

Per incollaggio specchi:

- Estrudere il sigillante in linee verticali e parallele, di larghezza circa 10 mm, distanti 15-25 cm tra loro (permette la ventilazione).
- Applicare lo specchio premendo in modo uniforme per allargare la superficie di incollaggio.
- Supportare lo specchio sulla base per almeno 24-72 ore, in funzione del suo peso e della quantità di adesivo impiegata.
- Non applicare l'adesivo sull'intera superficie di incollaggio per non rallentare la polimerizzazione; non applicare il sigillante lungo lo sviluppo perimetrale dello specchio (impedisce la ventilazione).

Dopo l'uso, togliere l'ugello e chiudere il tubetto. Il sigillante residuo rimasto nell'ugello si esporta facilmente dopo l'indurimento.

Pulizia entro 10 minuti con Saratoga Via Sil Fresco oppure con un panno pulito bagnato di solvente, quando indurito, si pulisce con Saratoga Via Sil Indurito.

Caratteristiche tecniche

Colore		Trasparente
Odore		Inodore
Tempo di lavorabilità	minuti*	10 - 15
Velocità di indurimento	mm/24h	2- 3
Temperatura di applicazione	°C	+5/+40
Temperatura di esercizio	°C	-50/+180
Durezza Shore A		24
Movimento di lavoro	%	25

*In funzione dell'umidità, della temperatura e dello spessore applicato

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it



Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	EAN
SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SPECCHI in blister	60 ml	85.205.001	12	8 005860 852051