

Saratoga Blister SIGILLANTE ACRILICO Bianco Verniciabile

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO VERNICIABILE in blister, è un Sigillante elasto-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, senza solventi ed inodore.

SETTORI DI APPLICAZIONE

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO VERNICIABILE in blister è ideale per la sigillatura di infissi, porte e finestre, giunti tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso, e per sigillare fessure e piccole crepe nelle murature. Aderisce perfettamente ai materiali porosi usati in edilizia, anche se temporaneamente umidi, come muratura, calcestruzzo, legno. È verniciabile per interni ed esterno.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite, asciutte e sgrassate.
- Preparare le superfici da trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione del sigillante).
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); per giunti profondi tamponare con Saratoga Joint Filler o plastica espansa.
- Nel caso di superfici molto porose, cartongesso, trattare preventivamente diluendo il prodotto in acqua nel rapporto 1 parte di prodotto e 2 parti di acqua, quindi procedere alla sigillatura.
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Estrudere il prodotto con la chiavetta in dotazione.
- Eventuale lisciatura mediante spatola bagnata con acqua saponata, entro 10 minuti.
- Il sigillante subito dopo l'applicazione deve essere protetto dalla pioggia o dall'acqua in genere per almeno 2 ore se applicato in ambiente caldo e per almeno 24 ore se applicato in ambiente freddo.

Pulizia immediata con acqua, quando indurito si pulisce con una lametta.

Se ne sconsiglia l'uso in zone pedonabili, su superfici bituminose, superfici metalliche non verniciate, su giunti con movimento di lavoro superiore al 10% e in giunti immersi in acqua.

Caratteristiche tecniche

Composizione		Base di polimeri acrilici
Colore		Bianco ral 9003
Consistenza		tixotropica
Tempo di lavorabilità	minuti*	10 - 15
Velocità di indurimento	settimane	1 - 2
Temperatura di applicazione	°C	+5/+40
Temperatura di esercizio	°C	-30/+80
Movimento di lavoro	%	12,5

* a 23°C e 50% Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it



Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	EAN
SIGILLANTE ACRILICO BIANCO Ral 9003 in blister	60 ml	85.204.001	12	8 005860 852044