

## Saratoga CRYSTAL CLEAR

Saratoga Crystal Clear è il sigillante cristallino monocomponente professionale che indurisce per effetto dell'umidità atmosferica, per sigillature invisibili e anche per materiali delicati. Con il fungicida Funghalt, che contrasta la crescita di batteri, funghi e muffe, in special modo l'Aspergillus Niger, responsabile delle antiestetiche macchie nere che crescono in presenza di alta umidità, per sigillature cristalline nel tempo, mantenendo il suo colore e l'elasticità. Esente da isocianati e solventi, è inodore.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Particolarmente indicato per sigillatura di docce, specie docce design, dove sia necessaria totale trasparenza del prodotto, ideale anche per: bagni, sanitari, per tutte le sigillature in ambienti umidi, dove sia richiesta alta igienicità e per ambienti in genere esposti ad elevata condensa.

Resiste all'acqua calda, ai detergenti, agli sfregamenti, agli agenti atmosferici e alla luce (ha eccellente resistenza ai raggi UV), ha ottima elasticità.

Saratoga Crystal Clear ha ottima adesione a tutte le superfici, porose e non porose, e in special modo è indicato per vetro, marmo levigato, ceramica, porcellana, legno, alluminio (anche verniciato), acciaio, acciaio inox, ferro, piombo, cartongesso, pvc e policarbonato.

Sovraverniciabile una volta asciutto. Alta elasticità, resiste all'umidità e alle forti vibrazioni, tipiche dei box doccia.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto.
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato, estrarre il prodotto con pistola per silicone
- Eventuale liscivatura entro 10 minuti.
- Pulizia entro 10 minuti con panno pulito e bagnato di solvente, quando indurito, si toglie con una lametta.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Consistenza	Tixotropico, non cola
Base	Polietero a terminazione silanica
Colore	Trasparente cristallino
Sistema di polimerizzazione	igroindurente
Peso specifico	1,04
Tempo di lavorabilità*	10 minuti
Velocità di indurimento*	3 mm/24 ore
Allungamento a rottura	300%
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza alla temperatura	-40/+100°C
Movimento di lavoro	max 20%
Durezza Shore A	35
Resistenza a rottura	1,30 Nw/mmq

Resistenza agli UV (secondo normativa ASTM G154 Ciclo 2(UV+CONDENSA) con lampade UVB h.>4000)	ottima
resistenza del film plastico all'attacco fungino secondo ISO 846	ottimo (il materiale non rappresenta un substrato nutritivo per i funghi-è inerte o fungistatico)

\*a +23°C e 50% Umidità Relativa

Ottima resistenza testata ai seguenti microrganismi : Aspergillus niger, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotii, Gliocadium virens, Chaetomium globosum.

## MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

Per una migliore conservabilità della confezione aperta, dopo l'applicazione avvitare il cappuccio rosso in dotazione, sul puntale.

## NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

Descrizione	Pack	Codice prodotto	Imballo pezzi
Crystal Clear sigillante invisibile per docce	Cartucce in cartone avana	85 289 001	12
Crystal Clear sigillante invisibile per docce	Cartucce in espositore da banco	85 289 002	12



Rev 04 del 15/11/2024- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.