

Saratoga MALTA ADESIVA

Saratoga MALTA ADESIVA è una schiuma poliuretanica a bassa espansione, per blocchi rettificati.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga MALTA ADESIVA è la schiuma poliuretanica a bassa espansione per l'incollaggio di blocchi rettificati, fissaggio di soglie e davanzali, fissaggio di coprigradini, utilizzata anche per pannelli (in cartongesso, in legno, isolanti di polistirolo espanso ed estruso).

Polivalente: incolla e sigilla aderendo perfettamente, coibenta, impermeabilizza, insonorizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi.

Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe. Versatile: verniciabile con ogni vernice; si può forare e tagliare (proteggere dai raggi ultravioletti). Aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto politene, teflon e silicone).

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite e sgrassate, compatte, lisce e prive di parti friabili
- Agitare bene la bombola prima di ogni uso
- Fissare la bombola alla pistola, mediante l'apposito adattatore, avvitare a fondo la bombola al collare della pistola. Premere immediatamente il grilletto della pistola stessa. Regolare con l'aiuto del dosatore a vite lo spessore del cordolo di schiuma desiderato.
- Per un'ottima resa, è ideale una temperatura della bombola dai 18 ai 22°C
- Non inumidire né le superfici né la schiuma
- Usare i guanti inseriti nel cappellotto della bombola, per evitare il contatto della pelle

Per incollaggio di blocchi rettificati forati: applicare cordoli parallelamente ai lati orizzontale e verticale del blocco (per blocchi >12 cm applicare più cordoli), in ogni caso mantenere una distanza di 4-5 cm dai bordi. Il primo strato di blocchi può essere fissato con Saratoga Malta Adesiva, solo se su suolo totalmente livellato e uniforme. Per blocchi rettificati forati, mantenere un cordolo grande, di almeno 3 cm di diametro, invece per blocchi rettificati non forati (tipo calcestruzzo cellulare o calcestruzzo aerato o autoclavato, beton gas,...) il diametro dei cordoli può essere ridotto a 1.5 cm.

Resa:

- nel caso di blocchi rettificati non forati di dimensioni (lxhxp) 600 x 250 x 120 mm, →20 m² circa (1 cordolo)
- nel caso di blocchi rettificati forati di dimensioni (lxhxp) 300 x 250 x 250 mm →5 m² circa (2 cordoli)
- nel caso di blocchi rettificati forati di dimensioni (lxhxp) 300 x 200 x 250mm → 4 m² circa (2 cordoli)

Per incollaggio di soglie, gradini e davanzali: applicare 2-3 strisce parallele di diametro 1.5-2 cm .

lungo i lati orizzontali (10-15 cm di distanza l'una dall'altra)

Per tutti gli incollaggi: dopo aver messo il prodotto sulle parti da incollare, attendere circa 2 minuti prima di unire le superfici, poi applicare premendo bene.

Una volta unite le superfici, l'incollaggio è riposizionabile e livellabile entro 5-7 minuti. Attendere almeno 1 ora prima di procedere alle lavorazioni successive. Non adatto per blocchi né per superfici non combacianti e per blocchi con morfologia irregolare, ideale per sottofondi resistenti, solidi, regolari, puliti e privi di ritiro.

Usare il guanto inserito nel cappellotto della bombola per evitare il contatto della pelle. Per intervalli di temperatura tra un'applicazione e l'altra inferiori alle 2 settimane, lasciare la bombola avvitata alla pistola, per intervalli di tempo più lunghi, svitare la bombola dalla pistola ed avvitare la bombola dello speciale pulitore Saratoga FOAM CLEANER, pulire molto bene la pistola. La schiuma sigillante residua, si asporta facilmente dall'ugello a schiuma indurita con cacciavite o vite, eventuali sbordature con una lametta. Non ripulire l'ugello immediatamente dopo l'uso.

La bombola iniziata deve essere comunque utilizzata entro 4 settimane circa.

Schiuma Matic Pannelli è autoespandente: nel caso di cavità, non riempire oltre la metà.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa (espansione libera) fino a:	litri	35-40
Densità (espansione libera)	Kg/m ³	15
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	7-8
Lavorabilità (taglio cordolo 2 cm)	minuti	13-15
Indurimento completo (cordolo 2 cm)	ore	12
Temperatura di applicazione	°C	-5 / +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +100
Colore		grigio

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

VOCE DI CAPITOLATO

Costruzione di muratura di tamponamento/ muratura esterna perfettamente allineata e a piombo, costituita da : blocchi rettificati in calcestruzzo cellulare, calcestruzzo areato e autoclavato, betongas, laterizio rettificato. Posa in opera dei materiali tramite incollaggio con schiuma poliuretanica adesiva monocomponente, tipo Saratoga Malta Adesiva della Saratoga Int. Sforza S.p.A..

Consumo indicativo di circa 20 m² (1 solo cordolo) nel caso di blocchi rettificati non forati di dimensioni (l x h x p) 600 x 250 x 120 mm (1 solo cordolo), circa 5 m² nel caso di blocchi rettificati forati di dimensioni (l x h x p) 300 x 250 x 250 (2 cordoli).

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Bombola	750 ml	85 229 001	12



Rev 01 del 07/09/2014- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.