

Scheda Tecnica Blister Saratoga Alta Temperatura

Saratoga Silicone Sigillante Alta Temperatura in blister è il silicone monocomponente a reticolazione acetica idoneo per impieghi da -60° a +260°C con punte sino a +330°C

È puro silicone, non contiene solventi. Ha ottima resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, mantiene inalterate le sue eccezionali caratteristiche fisiche, anche dopo molti anni di esposizione all'esterno, senza essere influenzato dalle basse e alte temperature.

Ha ottima adesione a vetro, ceramica, acciaio, alluminio, alcune materie plastiche, legno, supporti verniciati.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20HM.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Sigillature negli impianti di riscaldamento e condizionamento, caldaie, stufe, ferri per stirare, elettrodomestici e simili.

APPLICAZIONE

Le superfici devono essere pulite ed asciutte.

Applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi tipo Saratoga Vernimask (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione del sigillante).

Forare il tubetto con la parte superiore del tappo. Tagliare l'ugello nel diametro desiderato. Estrudere il prodotto con la chiavetta in dotazione.

Dopo l'uso, togliere l'ugello e chiudere il tubetto. Il sigillante residuo rimasto nell'ugello si asporta facilmente dopo l'indurimento.

Eventuale lisciatura con spatola bagnata con acqua saponata, entro 10 minuti.

Indurimento superficiale in 1 ora. Completo nelle 24 ore.

Non verniciabile, perciò prima verniciare, poi applicare il sigillante.

Pulizia: entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di solvente o con Saratoga Via Sil Fresco, quando indurito si pulisce con Saratoga Via Sil Indurito.

Caratteristiche tecniche		
Tipo di reticolazione		acetica
Peso Specifico		1,03
Colore		Nero
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min	50-70
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore	2-3
Temperatura di applicazione	°C	+5/+40
Resistenza a trazione	Mpa	2,3
Modulo elastico 100%	MPa	0,45
Allungamento a rottura	%	480
Durezza Shore A		25
Recupero elastico	%	>90
Movimento di lavoro	%	20
Resistenza alla temperatura	°C	-60/+260 con punte fino a +330

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Durante l'indurimento, il prodotto libera una piccola quantità di acido acetico. E' quindi opportuno assicurare una buona ventilazione dell'ambiente di lavoro. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Codice prodotto	Descrizione	Formato	Imballo pezzi
85 280 001	Blister Silicone Sigillante Alta Temperatura	tubetto 60 ml	12



Rev 02 del 26/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.