Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

Idropittura Z14 resistente alla muffa

Pittura murale con elevata resistenza alla muffa, traspirante e lavabile, di buona copertura per la decorazione di superfici interne dove sia richiesto un prodotto di un bianco superiore alla norma dotato di una buona traspirabilità e resistenza allo sfregamento ed agli attacchi di muffe. Può essere applicata su intonaci civili, prefabbricati, agglomerati cementizi in genere, stucchi e rasature minerali o sintetiche, gesso, cartongesso e vecchie pitture purché ben ancorate.

Idropittura Z14 addittivata con il fungicida FungHalt, impedisce la crescita di batteri, funghi e muffe, in special modo l'Aspergillus Niger, responsabile delle antiestetiche macchie nere che crescono in presenza di alta umidità.

Per gli additivi contenuti, Idropittura Z14, è facilmente applicabile, con ottima dilatazione, adesione al supporto e con buona ripresa.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

- eliminare muffe, polveri, vecchie pitture non bene ancorate ed altre impurità, riparare crepe ed eventuali fori,
- accertarsi che il fondo sia asciutto e non alcalino
- in presenza di efflorescenze saline, applicare una mano di acido cloridrico diluito 1 a 10 con acqua, sciacquare abbondantemente e, a supporto perfettamente asciutto applicare una mano di isolante al solvente.

CICLO APPLICATIVO

- A supporto perfettamente asciutto, applicare una prima mano di isolante, se necessario di isolante al solvente.
- Procedere quindi con due mani di IDROPITTURA "Z14" diluita al 35 40 % in volume con acqua pulita.
- NON applicare il prodotto su superfici bagnate, o in condizioni di elevata umidità, o a temperature inferiori ai + 5°C, assicurandosi che tale minimo non scenda per tutto il tempo dell'essiccazione.

Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:				
Peso specifico	1,58 g/lt			
Aspetto	Opaco			
Essiccamento	4-5 ore			
Resa	12-14 mq/lt per mano			
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo			
Diluizione	35-40% in volume			

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione	Codice EAN
Secchiello Z14 Idropittura	litri 10	07 210 001	1	8 005860 072107
Secchiello Z14 Idropittura	litri 4	07 211 001	2	8 005860 072114



