

BIANCO•SAN® - Super Protezione contro la muffa



BIANCO•SAN® è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra, specifico per sanitari, bagni e cucine. Ha un'ottima adesione a polycarbonato, polimetilmetacrilato, ABS, PVC rigido, ceramica, vetro, alluminio, alcune materie plastiche, supporti verniciati, calcestruzzo, intonaco e legno. È appositamente formulato in modo da ottenere sigillature perfette anche nel tempo; infatti, come evidenziato nel test a fianco, anche sui comuni siliconi sanitari, in condizioni stressate, col tempo, si forma la muffa, antiestetica e antiigienica. **BIANCO•SAN®** invece, grazie a FUNGHALT™, il microbicide per sigillanti di Saratoga, garantisce una super protezione contro la muffa per oltre 10 anni, inoltre mantiene inalterato nel tempo il suo elevato tono di bianco o trasparente, l'elasticità, la resistenza all'acqua calda, agli sfregamenti, alla luce. È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.

SETTORI DI APPLICAZIONE

È particolarmente indicato per la sigillatura di vasche idromassaggio, docce, bagni, saune, sanitari e per tutti quegli ambienti dove è richiesta una elevata resistenza alle muffe ed ai detergenti. Ideale anche per serramenti, porte e finestre in ambienti soggetti ad elevata condensa.

APPLICAZIONE

Si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto. Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).

- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare poi applicare.
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga JOINT•FILLER o plastica espansa).

Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di solvente o con Saratoga VIA•SIL FRESCO; quando indurito si pulisce con Saratoga VIA•SIL INDURITO.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

PRIMER

BIANCO•SAN® non richiede primer su vetro, ceramica e, normalmente, su legno, metallo, e molte materie plastiche. Per adesioni particolari o eccezionali, è opportuno effettuare dei test ed eventualmente utilizzare Saratoga PRIMER CLS per supporti porosi e Saratoga PRIMER PM per metalli e materie plastiche.

LIMITAZIONI

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche•Metalli•Specchi.

NOTE

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare con molta acqua e consultare un medico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Tipo di reticolazione		alcoxy
Peso specifico		1,01 - 1,02
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min.	40 - 70
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2-3
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Resistenza a trazione	MPa	1,2
Modulo elastico 100%	MPa	0,4
Allungamento a rottura	%	>400
Durezza Shore A	°	20
Movimento di lavoro	%	25
Recupero elastico	%	>90
Resistenza alla temperatura	°C	-50 +150

*a 23°C e 50% Umidità Relativa.




COLORI DISPONIBILI

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore RAL indicato)



SUPER BIANCO
OTTICO



TRASPARENTE
RIFLESSO ACQUA MARINA

DESCRIZIONE	CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMBALLO PZ.	CODICE EAN
BIANCO	ml. 310	85.283.001	24	8 005860 852839
TRASPARENTE	ml. 310	85.283.002	24	8 005860 994843