

Saratoga Sigillante Piscine

Saratoga Piscine è un sigillante siliconico monocomponente neutro alcoxy di altissima qualità.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per sigillature in piscine e bordo piscina, per aree permanentemente umide o immerse in acqua. Adatto per: sigillature tra piastrelle, piccole riparazioni in giunti di piscine, ottima adesione su calcestruzzo, vetro e acciaio (inox, zincato, etc) . Ideale per vasche idromassaggio, polimetilmetacrilato, policarbonato e PVC. Ha eccellente resistenza all'acqua clorata e marina, buona resistenza all'insorgere di muffe e buona elasticità, resiste ai raggi UV.

Non adatto per PE, PP, PTFE, superfici bituminose, non adatto per acquari.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Si applica a superfici compatte, pulite, asciutte e sgrassate. Ideale per la manutenzione di ambienti piscina ad inizio/fine stagione.

- Preparare la superficie da trattare ed applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione del sigillante).
- In caso di giunti particolarmente profondi, applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga Joint Filler o plastica espansa).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Eventuale lisciatura mediante spatola bagnata con acqua saponata, entro 10 minuti. Non verniciabile, perciò prima verniciare, poi applicare il sigillante.

Per applicazioni su aree soggette ad immersione: sempre applicare a piscina vuota. Riempire nuovamente la piscina a prodotto totalmente polimerizzato.

Per applicazioni a bordo piscina o in parti non soggette ad immersione, né a contatto con acqua, è possibile effettuare l'applicazione senza svuotare la vasca.

Pulizia: entro 10 minuti con panno pulito bagnato di solvente. Quando indurito, si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	Trasparente
Consistenza	Tixotropica, non cola
Tempo di lavorabilità*	10 min
Velocità di indurimento	2-3 mm/giorno
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza alla temperatura	-50/+180°C
Movimento di lavoro	Max 25%

*a23°C e 50% Umidità Relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Piscine	280 ml	85 476 001	8 in espositore	8005860854765



Rev 01 del 19/06/2024- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.