

Saratoga Neofer

Saratoga Neofer è il convertitore di ruggine che consente una perfetta verniciatura dopo soli 15-20 minuti dalla sua applicazione, senza bisogno di carteggiare.

Contiene acido tannico ad alto peso molecolare ed un legame polimerico stabile a pH fortemente acido capace di provocare una barriera protettiva adatta anche a sopportare successivi strati di prodotti vernicianti. Saratoga Neofer è un liquido a bassa tensione superficiale, ad azione capillare che, penetrando nelle particelle e negli interspazi della ruggine, la intacca trasformandola e convertendola in uno strato inattivo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Per la preparazione alla verniciatura di superfici in ferro arrugginite, in carpenteria, manutenzione industriale, manutenzione domestica. Altamente protettivo, forma una pellicola liscia, elastica e così resistente da permettere la verniciatura anche a distanza di alcuni mesi. Dopo l'applicazione non spolvera e non cola.

APPLICAZIONE

- Eliminare le parti non aderenti alle superfici ed eventuali tracce di grasso
- Applicare Neofer a pennello, a rullo oppure a spruzzo, applicando abbondantemente, insistendo sulle parti arrugginite. Non intingere il pennello direttamente nel flacone e non riversare nel flacone l'emulsione residua.
- Temperatura d'applicazione da +5 a + 40 °C
- A temperatura di almeno 20 °C, si può verniciare con qualsiasi tipo di vernice dopo soli 15-20 minuti. Per temperature esterne inferiori (non al di sotto dei 5°C), prima di verniciare attendere la completa asciugatura del prodotto (anche 24 ore)
- La verniciatura si può effettuare ad avvenuta asciugatura di Neofer, od anche a distanza di alcuni mesi.

Pulizia prodotto fresco con panno umido, il prodotto secco si pulisce con acetone. Pulizia delle mani con acqua e sapone.

Teme il gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Colore di fornitura	bianco
Colore dopo 15-20 minuti dall'applicazione a 20-25°C	nero/bruno
pH	ca. 2
Temperatura di lavoro	fino a + 80°C
Viscosità a 20°C (ford 4)	14-16"
Viscosità a 20°C (Brookfield)	45-50 cps
Peso specifico	1,2
Resa per litro*	10-12 m ²

*secondo lo spessore della ruggine

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Teme il gelo.

AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Ean
Flacone in blister	ml 50	54 001 001	16	8005860540019
Flacone	ml 250	54 002 001	24	8005860540026
Flacone	ml 750	54 003 001	12	8005860540033
Fustino	litri 5	54 005 001	2	8005860540057



Rev 02 del 23/07/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.