

## Saratoga TUBLOK

Adesivo a base di PVC in soluzione per applicazioni a pennello.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Adesivo strutturale per tubi, grondaie, profili e lastre in PVC rigido e ABS. Tublok fornisce un incollaggio perfetto, identico ad una saldatura. Elimina ogni discontinuità tra tubo e raccordo, ottenendo eccezionale resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli agenti chimici ed atmosferici, identica a quella del PVC della tubazione stessa. Tublok si utilizza anche nell'assemblaggio di tubi in PVC di scarichi sia in pressione che non in pressione, pluviali, grondaie, condutture per cavi in PVC rigido, per impianti di irrigazione, per canalizzazione di acqua potabile, per piscine, vasche idromassaggio, ecc....

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere accuratamente pulite e prive di grassi
- Tagliare il tubo ad angolo retto, smussare ed arrotondare l'estremità in modo da evitare che quando i pezzi si assemblano, venga trascinato via
- Assemblare i pezzi e segnare sul tubo il punto fino a cui andrà applicato Tublok
- Pulire le superfici da incollare con un Cleaner adatto
- Applicare a pennello, spalmando uniformemente e rapidamente in senso longitudinale sull'esterno del tubo ed all'interno del manicotto (gioco massimo consentito tra tubo e bicchiere: 0.6 mm)
- Assemblare senza imprimere rotazioni, inserendo completamente il tubo nel manicotto e attendere per alcuni secondi mantenendo la posizione
- Pulire tutte le eccedenze di adesivo onde evitare un inutile attacco dello stesso alle parti non sottoposte ad incollaggio (importante poiché sia Tublok che i cleaner adatti intaccano il PVC, per cui è necessario che tutti i residui vengano completamente rimossi)
- La saldatura chimica dei pezzi deve avvenire entro 3 minuti dall'inizio dell'applicazione di Tublok; a temperature superiori a 25°C, il tempo si riduce a 1 minuto.
- Non rimuovere i pezzi prima di 5 minuti dall'incollaggio (a temperature inferiori a +10°C, attendere almeno 10 minuti)
- Le tubazioni saldate con Tublok si possono interrare dopo 12 ore
- Attendere 24 ore dall'incollaggio per effettuare prove in pressione

#### Caratteristiche tecniche

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Base                 | PVC sciolto in solventi organici |
| Aspetto              | Fluido incolore trasparente      |
| Viscosità MAEK01     | 5000-7000 mPas                   |
| Residuo secco MAEK02 | 22,5-25,5%                       |

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti mantenuti a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

### AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

| Codice Prodotto | Descrizione         | Contenuto | Codice EAN    |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------|
| 57 100 001      | Tubetto in astuccio | g 125     | 8005860571006 |
| 57 104 001      | Barattolo           | g 500     | 8005860571037 |



Rev 02 del 14/10/2016- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.