Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

Saratoga ZINCOPUR

Saratoga ZINCOPUR è l'antiruggine per metalli ferrosi che protegge per effetto elettrochimico catodico, a base di zinco puro e resine alchidiche uretanizzate. E' di colore grigio scuro, a base di zinco puro al 99%, ha un'elevatissima concentrazione, tale da depositare più del 90% di zinco puro nel film secco applicato, è in grado di sviluppare il massimo potere antiossidante legato all'azione galvanica dello zinco.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga ZINCOPUR protegge dalla corrosione superfici metalliche, serbatoi d'acqua, strutture in acciaio, cancelli, porte, serrande, ringhiere, inferriate, opere di carpenteria e altre strutture in acciaio immerse in acqua dolce e marina, soggette ad umidità e salsedine. Può essere verniciato con smalti alchidici, acrilici, epossidici e poliuretanici. E' ampiamente utilizzato su chiatte, navi, oleodotti e tralicci per linee elettriche. Ha un film compatto, tenace e dotato di ottima adesione.

APPLICAZIONE:

- Mescolare bene prima dell'uso
- La superfici devono essere pulite, asciutte e sgrassate. Eliminare ruggine, scorie e altre impurità. Ideale è la sabbiatura preventiva della superficie, oppure abrasione/pulizia a fondo mediante carteggiatura o spazzola di ferro.
- > Mescolare molto bene ed applicare in una sola mano a pennello o a spruzzo. Per applicazioni a spruzzo diluire con 15% diluente sintetico
- Agitare frequentemente durante l'uso
- Pulizia attrezzi con diluente sintetico o acquaragia

CARATTERISTICHE TECNICHE					
Dato tecnico	Metodo	unità di misura	Intervallo valori		
Peso specifico a 20°C	UNI EN ISO 2811	Kg/I	2,0 <u>+</u> 0,2		
Residuo secco	UNI EN ISO 3251	% (p/p)	75 <u>+</u> 1		
		% (v/v)	38 <u>+</u> 1		
Adesione su acciaio sabbiato	UNI EN ISO 2409	grado	0		
Resistenza all'immersione in acqua	UNI EN ISO 2802-2	168 h @ R.T.	100%		
		72 h @ 40 °C	100%		
Resistenza in nebbia salina	UNI EN ISO 9227	Ore	500		
Consumo		kg/mq	0,3-0,45		
Spessore		μ	60-90		
VOC	UNI EN ISO 11890-1	g/I	500		
Temperatura di applicazione			+5/+35°C		
Temperatura di esercizio			-20/+70°C		
Tempo fuori polvere		min	45		
Secco al tatto		h	8		
Sovraverniciabilità		h	24		
Completamente indurito		h	48		

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +5/+35°C.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. Per ulteriori informazioni, consultare il sito <u>www.saratoga.it</u>

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	codice EAN
Barattolo Zincopur	500 ml	54.294.001	6	8005860542945



Rev 02 del 13/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.