

Saratoga Legno Rapid

Saratoga Legno Rapid è lo stucco bicomponente a base di resina poliestere reattiva, cariche minerali e microfibre di legno. Non ritira.

SETTORI DI APPLICAZIONE

È ideale per interventi su legno, per il ripristino di parti mancanti (anche di grandi dimensioni), spigoli, nodi, per stuccare e rifiniture.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare su superfici pulite, asciutte, sgrassate, ben carteggiate ed irruvidite.
- Rapporti di impiego (resina:indurente):30:1 in peso (da +5°C a +20°C), 50:1 (oltre i +20°C).
- Per strati spessi, applicare una mano unica.
- Miscelare molto bene i due componenti fino ad ottenere un colore uniforme.

Carteggiabile dopo 40 minuti circa. Verniciabile una volta asciutto.

Pulizia: immediata con diluente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di prodotto	Resina poliestere insatura
Peso specifico	1,49 +/- 0,1 g/cm ³
Tempo di lavorabilità*	3-6 min
Tempo di indurimento totale*	30 min
Verniciabilità dopo*	45 min

*a 20°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce tra +5°C e +30°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Codice prodotto	Colore	Contenuto	Imballo pz	Codice EAN
Legno rapid Pino	54461010	Pino	125 ml	12	8005860916319
Legno rapid Noce chiaro	54461011	Noce chiaro	125 ml	12	8005860916326
Legno rapid Noce scuro	54461012	Noce scuro	125 ml	12	8005860916333



Rev 02 del 10/01/2024- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.