

Saratoga HD350 Competition Motor Sealant

Saratoga HD 350 Competition Motor Sealant è un sigillante in pasta rossa siliconico monocomponente, a reticolazione acetica con eccezionale resistenza alla temperatura che indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica, formando guarnizioni eccezionalmente elastiche e resistenti.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga HD 350 Competition Motor Sealant ha eccezionali caratteristiche di resistenza alla temperatura ed è quindi la guarnizione ideale per il settore motoristico.

Idoneo per impieghi a temperature da -60° +260°C, con punte sino a +350°C, ha eccezionale resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, a gas, benzina, nafta, oli e anticongelanti. Ha ottima adesione a vetro, ceramica, acciaio, alluminio, alcune materie plastiche, legno, supporti verniciati. Si utilizza per la sigillatura di scatole del cambio, del carter, della coppa dell'olio, del coperchio delle punterie, della pompa dell'olio ed è specifico per tutte le parti del motore a più elevata temperatura d'esercizio. Indicato per sigillature negli impianti di condizionamento e di riscaldamento, si utilizza anche per contatto con tubazioni per il trasporto di fluidi caldi. In fase di smontaggio è facilmente asportabile e rimontabile.

Forma guarnizioni eccezionalmente elastiche e resistenti.

APPLICAZIONE

- Assicurarsi che le superfici da riparare siano perfettamente asciutte, quindi pulirle accuratamente, eliminando polvere, ruggine, unto e materiali in via di distacco
- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione)
- L'assemblaggio delle parti può esser effettuato dopo 5 minuti dall'applicazione e comunque non oltre 20 minuti.
- Togliere le eventuali sbavature con una spugna imbevuta d'alcool o con una lametta.
- Polimerizza completamente dopo circa 24 ore e comunque in funzione dello spessore del prodotto applicato.

Caratteristiche tecniche

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,04
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	50-70 g/min
Tempo di lavorabilità	5 minuti
Velocità di indurimento	3 mm /24 ore*
Movimento di lavoro	20%

A 20 °C e 50 % Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per impieghi dove si richieda un sigillante resistente a fiamma, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga Mastice Sigillante Refrattario.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Tubetto in astuccio	60 g	85 165 002	8



Rev 02 del 27/01/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.