



SIGILLANTI U.S.A. YELLOW

PER MANUTENZIONE DOMESTICA PROFESSIONALE

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO • SERR • 5004

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO•SERR•5004 è un sigillante sili-conico monocomponente a reticolazione neutra, che indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando una sigillatura elastica e adesiva. **È inodore.**

Ha un'eccezionale resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, un eccellente recupero elastico dopo allungamento e compressione, elevata resistenza a muffe e funghi, all'ozono e alle basse e alte temperature.

Essendo un prodotto non corrosivo, è consigliato su tutti i supporti tradizionali in edilizia come calcestruzzo, intonaco, muratura, rame, acciaio, lamiera zincata, vetro, ceramica, legno, ABS, PVC rigido, policarbonato, polimetilmetacrilato, supporti verniciati.

SETTORI DI APPLICAZIONE

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO•SERR•5004 viene utilizzato per **sigillature di impianti igienici e da cucina**, bagni, docce, lavabi, gabinetti e lavatoi, **vasche idromassaggio**, vetri e finestre.

APPLICAZIONE

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO•SERR•5004 si applica a su-perfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto.

- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare poi applicare.
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (**Saratoga JOINT•FILLER** o plastica espansa).

Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di solvente o con **Saratoga VIA•SIL FRESCO**; quando indurito si pulisce con **Saratoga VIA•SIL INDURITO**.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione		alcossi
Peso specifico		1,015
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min.	40-60
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2
Temperatura di applicazione	C	+5 +40
Resistenza a trazione	MPa	1,6
Modulo elastico 100%	MPa	0,4
Allungamento a rottura	%	400
Durezza Shore A		20
Recupero elastico	%	>95
Resistenza alla temperatura	C	-50 +150

* a 23C e 50% Umidità Relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

PRIMER

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO•SERR•5004 non richiede pri-mer su vetro, ceramica ed ha un'ottima adesione sui più comuni materiali usati in edilizia.

Per adesioni particolari o eccezionali, è opportuno effettuare dei tests ed eventualmente utilizzare **Saratoga PRIMER CLS** per supporti porosi e **Saratoga PRIMER PM** per metalli e materie plastiche.

LIMITAZIONI

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di **Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI**.

NOTE

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Usare soltanto in luo-go ben ventilato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMBALLO PZ	CODICE EAN
TRASPARENTE	ml. 310	85.418.001	30	8 005860 854185
BIANCO	ml. 310	85.418.002	30	8 005860 999282