Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

# Saratoga Schiuma Rapida per Cassonetti

Saratoga Schiuma Rapida per Cassonetti è la schiuma poliuretanica specifica per isolare e riempire cassoni per avvolgibili, vani tapparelle e serramenti in genere, evitando dispersioni di calore e riducendo i rumori esterni. Verniciabile e lavorabile (proteggere dai raggi ultravioletti). Impermeabile, inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Schiuma Rapida per Cassonetti isola e riempie cassonetti e vani tapparelle. Sigilla, chiudendo fessure e spifferi, riduce i vuoti ed evita dispersioni di calore, migliorando il comfort abitativo. Ottima adesione a muratura, serramenti e materiali edili (eccetto PE, PP, PTFE e silicone).

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici pulite e sgrassate.
- Agitare bene la bombola prima di ogni uso.
- Avvitare l'adattatore direttamente all'ugello della valvola.
- Inumidire le superfici con acqua nebulizzata prima di ogni applicazione.
- Nebulizzare acqua durante e dopo l'applicazione.
- La resa ideale si ottiene mantenendo la bombola e le superfici ad una temperatura tra i +18 °C e i +22°C.
- Usare i guanti inseriti nel cappellotto della bombola per evitare il contatto con la pelle.
- Estrudere la schiuma tenendo la bombola capovolta.
- La schiuma è autoespandente, una volta applicata aumenta di volume, perciò non riempire la cavità oltre la metà.
- Pulizia della schiuma fresca con acetone, quando indurita si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Resa (espansione libera) fino a	litri	40
Colore		giallo/beige
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	17
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio cordolo (2 cm)	minuti	20
Indurimento completo (cordolo 2 cm)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +35
Temperatura di esercizio	°C	-40 / +100
Resistenza al taglio	MPa	0,06
Resistenza a compressione	MPa	0,03
Conduttività termica	W/mK	0,04

<sup>\*</sup>a +23°C e 50% Umidità Relativa

#### **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

## NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Schiuma Rapida per Cassonetti	750 ml	85 251 001	12	8 005860 852518



Rev 01 del 15/07/2025- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.