

Saratoga Schiuma Rapida 50 Secondi

Saratoga Schiuma Rapida 50 Secondi è l'adesivo universale multifunzione in schiuma **ultrarapido**, che offre una presa rapida iniziale **dopo soli 50 secondi**. Offre un fissaggio stabile, e una volta asciutta evita la deformazione delle superfici incollate. È verniciabile, impermeabile, inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Schiuma Rapida 50 Secondi è ideale per fissaggi su: pannelli in cartongesso, legno, OSB, MDF, HDF, pannelli in polistirolo EPS, XPS e lana minerale, copri muro, profili, battiscopa, modanature, elementi e rivestimenti decorativi, copri gradini, davanzali e piccole pareti divisorie. Ha ottima tenuta su materiali edili quali: cemento, Gas Beton, lana minerale, legno e derivati, materiali espansi o estrusi, PVC e alluminio.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici pulite e sgrassate, compatte, lisce, prive di polvere e parti friabili. I supporti devono essere planari.
- Agitare bene la bombola prima di ogni uso.
- Avvitare l'adattatore direttamente all'ugello della valvola.
- La resa ideale si ottiene mantenendo la bombola e le superfici ad una temperatura tra i +18 °C e i +22°C.
- Usare i guanti inseriti nel cappellotto della bombola per evitare il contatto con la pelle.
- Estrudere la schiuma tenendo la bombola capovolta.
- La schiuma è autoespandente, una volta applicata aumenta di volume.
- Applicare in cordolo adesivo di circa 1-2 cm di diametro oppure a noci, a seconda delle superfici da unire.
- Mantenere sempre una distanza di 4-5 cm dai bordi, in modo che con la sovrapposizione dei supporti, la schiuma non sbordi. In caso di superfici ampie, applicare più cordoli paralleli.
- Accoppiare le superfici immediatamente, premendo il supporto, poi separare subito le due superfici, dopo 50 secondi riaccoppiare i supporti premendo con forza: l'adesione iniziale si ottiene entro 50 secondi.
- L'eventuale riposizionabilità e la correzione dei pezzi deve essere effettuata entro i primi 4-5 minuti premendo con forza (per favorire la nuova adesione).
- Pulizia della schiuma fresca con acetone, quando indurita si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa (espansione libera) fino a (cordolo 2 cm)	Metri lineari	35
Colore		beige
Dimensione delle cellule		medio-fini
Presa iniziale (v. istruzioni)	secondi	50
Tempo di riposizionabilità	minuti	4-5
Lavorabilità: taglio cordolo (2 cm)	minuti	max. 10
Indurimento completo (cordolo 2 cm)	ore	8
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +35
Temperatura di esercizio	°C	-40 / +100

*a +23°C e 50% Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Schiuma Rapida 50 Secondi	750 ml	85 261 001	12	8 005860 852617



Rev 01 del 15/07/2025- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.