

Saratoga Silicone Sigillante c.p. Antimuffa

Silicone Sigillante Neutro c.p. Antimuffa è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra, che indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando una sigillatura elastica e adesiva.

È puro silicone, non contiene solventi. È inodore.

Appositamente formulato per sigillature su vetro e materie plastiche, è idoneo anche per il fissaggio di specchi, vetri trattati e riflettenti.

Ha un'eccellente resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, un eccellente recupero elastico dopo allungamento e compressione, elevata resistenza a muffe e funghi, all'ozono e alle basse e alte temperature.

Essendo un prodotto non corrosivo, è consigliato su tutti i supporti tradizionali in edilizia come calcestruzzo, intonaco, muratura, rame, acciaio, alluminio, lamiera zincata, vetro, ceramica, legno, ABS, PVC rigido, policarbonato, polimetilmetacrilato, supporti verniciati.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Silicone Sigillante Neutro c.p. Antimuffa viene utilizzato per sigillature di impianti igienici e da cucina, bagni, docce, lavabi, gabinetti e lavatoi, vasche idromassaggio, vetri e finestre.

Silicone Sigillante Neutro c.p. Antimuffa è ideale per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature, elettrodomestici, carpenteria metallica, automobili.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

Silicone Sigillante Neutro c.p. Antimuffa si applica a superfici compatte, pulite e asciutte, esenti da polvere e unto.

- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare e poi applicare.
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga Joint-Filler o plastica espansa).

Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di solvente o con Saratoga Via•Sil Fresco; quando indurito si pulisce con Saratoga Via•Sil Indurito.

CARATTERISTICHE TECNICHE:		TRASPARENTE	BIANCO
Tipo di sigillante		A reticolazione neutra	
Peso specifico		1,02	1,51
Consistenza		tixotropica	
Estrudibilità	g/min.	15-25	
Tempo di lavorabilità	minuti*	10	
Velocità di indurimento	mm/24ore*	2-3	
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +40	
Resistenza a trazione	MPa	1,0	1,9
Modulo elastico 100%	MPa	0,23	0,45
Allungamento a rottura	%	500	700
Durezza Shore A	°	22	20
Recupero elastico	%	>95	>90
Movimento di lavoro	%	25	
Resistenza alla temperatura	°C	-50 / +180	

*a 23°C e 50% Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione.

PRIMER

Silicone Sigillante Neutro c.p. Antimuffa non richiede primer su vetro, ceramica ed ha un'ottima adesione sui più comuni materiali usati in edilizia. Per adesioni particolari o eccezionali, è opportuno effettuare dei tests.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Usare soltanto in luogo ben ventilato.
Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pz.	Codice EAN
Trasparente	280 g	85 154 001	30	8 005860 851542
Trasparente	310 ml	85 125 001	30	8 005860 851252
Bianco	390 g	85 152 001	30	8 005860 850026
Bianco	310 ml	85 122 001	30	8 005860 851221



Rev 07 del 10/06/2021- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.