

## Saratoga Unicum Trasparente

Saratoga UNICUM Trasparente è un adesivo di alta qualità per utilizzo universale, per tutti i materiali e per tutte le condizioni. A base di polimeri ibridi, è senza solventi, isocianati e ftalati, è inodore, ha ottimo potere riempitivo, mantiene elevata elasticità nel tempo ed è sovraverniciabile una volta asciutto.

Facile da applicare anche alle basse temperature, ha ottima resistenza ad agenti atmosferici, raggi UV, vibrazioni.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Per tutti i materiali, lisci e porosi, assorbenti e non assorbenti. Particolarmente Indicato per pietra, marmo, granito, cemento, gres, mattoni, intonaco, ceramica, porcellana, vetro, acciaio, lamiera zincata, cartongesso, alluminio, sughero, MDF, legno, policarbonato. Non adatto per PE, PP, PTFE, PMMA e PVC rigido. Ha ottima adesione anche sulle superfici temporaneamente umide.

Ideale per il fissaggio di mattoni, piastrelle, pannellature, profili decorativi, rosoni in gesso, listelli per pareti, isolamenti, soglie e davanzalini, piastrellature, cavi, canaline e scatole di derivazione e in edilizia come adesivo di montaggio forte.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite, solide, compatte e sgrassate.
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato
- Estrudere con normale pistola per silicone
- Applicare a seconda delle superfici da incollare: a piccole noci oppure a X oppure in strisce verticali parallele, larghezza 10 mm, distanti 15-25 cm tra loro (permette la ventilazione).
- Applicare su una sola delle parti e poi unire pressando.
- Le parti sono riposizionabili entro 10 minuti.
- Pulizia entro 10 minuti con panno pulito, bagnato di solvente, quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Consistenza	Tixotropico, non cola
Peso specifico	1,03
Tempo di lavorabilità*	10 minuti
Velocità di indurimento*	3 mm/24 ore (in funzione di umidità temperatura ambiente e spessore applicato)
Allungamento a rottura	200%
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza alla temperatura	-40/+100°C
Durezza Shore A	44
Resistenza all'acqua	ottima

\*a 23°C e 50 % umidità relativa.

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione	Codice EAN
UNICUM Trasparente	300 g	57710001	12	800586077107

## MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.



## NOTE/AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

Rev 01 del 05/02/2016- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.