

Saratoga Nautica Sigillante per Comenti e Giunti

Saratoga Nautica Sigillante per Comenti e Giunti è il sigillante monocomponente a reticolazione neutra di elevata qualità, formulato appositamente per il calafataggio dei giunti e la manutenzione dei ponti in teak nel settore nautico. Tixotropico, sigilla con elevata elasticità, ha massima stabilità dimensionale unita a eccellente stabilità cromatica e resistenza ai raggi UV. È impermeabile e resiste ad acqua sia salata che dolce. Inodore, offre ottima adesione anche senza primer.

Certificato IMO/MED per l'uso come sigillante a bordo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

È ideale per sigillature impermeabili e resistenti a vibrazioni di elementi in legno, sigillature a pavimento in genere in ambito nautico, connessioni coperta-scafo, commenti, giunti tra le tavole del fasciame, prese d'aria e aeratori, sportelli passauomo e boccaporti. Adatto per teak naturale e sintetico, PC, alluminio e sue leghe, metalli e metalli verniciati. Non adatto per PE, PP, PTFE e superfici bituminose.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici compatte, pulite, asciutte e sgrassate in condizioni di temperatura tra i +15 e i +30°C con umidità relativa tra il 30 e il 70%.
- Preparare la superficie da trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione del sigillante).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Applicare in modo uniforme e in quantità adeguata, assicurandosi che il prodotto raggiunga il fondo del commento ed evitando l'inclusione di aria durante l'applicazione.
- Subito dopo l'applicazione, passare sul commento una spatola per eliminare eventuali vuoti e migliorare l'adesione sui fianchi.
- Lasciare che reticoli e stagioni attendendo almeno 1 settimana a +20°C circa (attendere più a lungo a temperatura inferiore), prima di procedere alla carteggiatura del sigillante.
- Eventuale verniciatura del legno da eseguire solo dopo alcune settimane dalla sigillatura, verificando preventivamente su una piccola area.
- Il sigillante non è verniciabile.

Una volta completamente asciutto, il prodotto non rilascia macchie anche in caso di forte sfregamento; in seguito a piogge acide si consiglia di lavare il ponte con acqua marina (dona beneficio anche al teak). Le normali operazioni di lavaggio del teak sigillato con Saratoga Sigillante per Comenti e Giunti si effettuano esclusivamente dopo completa polimerizzazione, utilizzando acqua (anche acqua di mare), soluzioni di tensioattivi a pH neutro oppure alcol isopropilico.

Pulizia: si pulisce entro 10 minuti con panno pulito bagnato di solvente, quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consistenza		Tixotropico, non cola
Colore		Bianco, Nero
Temperatura di applicazione	°C	+15 / +30
Densità	g/cm ³	1,25
Velocità di indurimento	mm/24h	3
Resistenza a temperatura	°C	-40 / +150
Durezza Shore A DIN 53505		32 ± 2
Massimo allungamento	%	250
Resistenza all'acqua anche marina		ottima

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	PZ	Codice EAN
Bianco	300 ml	85 670 001	6	8 005860 856707
Nero	300 ml	85 670 002	6	8 005860 918276



Rev 01 del 04/06/2026- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.