

## Saratoga Nautica Adesivo Ibrido Assemblaggi e Manutenzione

Saratoga Nautica Adesivo Ibrido Assemblaggi e Manutenzione è l'adesivo elastico a base di polimeri ibridi di elevata qualità, formulato per assemblaggi e manutenzione a bordo delle imbarcazioni. Senza solventi, ha eccellente stabilità cromatica, resistenza ai raggi UV e alle vibrazioni, elevata durezza superficiale, proprietà adesive inalterate nel tempo ed è impermeabile e resistente all'acqua sia salata che dolce. Inodore, offre ottima adesione anche senza primer

Certificato IMO/MED per l'uso come adesivo a bordo.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per incollaggi e sigillature elastiche e impermeabili su imbarcazioni, motoscafi, gommoni e catamarani. Adatto per accessori di coperta, allestimenti in interni, stoffe, lande, argani, carrucole e verricelli, profili di oblò, boccaporti e sportelli, barre parabordi, pannelli decorativi, piani di lavoro, divisori e incollaggi in cambusa. Adatto per legno (specialmente teak), PVC, PU, elementi in metallo (metalli ferrosi e non ferrosi), alluminio anche verniciato, acciaio, acciaio inox e vetroresina. Non adatto per PE, PP, PTFE e superfici bituminose.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici compatte, pulite e sgrassate in condizioni di temperatura tra i +15 e i +30°C con umidità relativa tra il 30 e il 70%.
- Preparare la superficie da trattare.
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude a cordoli in strisce verticali parallele con pistola manuale o ad aria compressa; se necessario stendere l'adesivo con spatola dentata sino ad ottenere uno spessore uniforme.
- Unire pressando.
- Eventuale lavaggio del ponte da effettuarsi con detergenti di uso domestico diluiti con acqua e successivamente eliminati risciacquando abbondantemente.
- È sovraverniciabile dopo completa polimerizzazione.

**Pulizia:** si pulisce entro 10 minuti con panno pulito bagnato di solvente, quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Consistenza		Tixotropico, non cola
Densità	g/ml	ca. 1,50
Colore		Bianco, Nero
Tempo di lavorabilità*	minuti	8-10
Velocità di indurimento*	mm/24h	3 (in funzione di umidità temperatura ambiente e spessore applicato)
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +40
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +100
Movimento di lavoro	%	max 20
Resistenza all'acqua anche marina		ottima

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C. Teme il gelo.

### NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	PZ	Codice EAN
Bianco	300 ml	85 671 001	6	8 005860 856714
Nero	300 ml	85 671 002	6	8 005860 918269



Rev 01 del 04/06/2026- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.