

Saratoga Nautica Sigillante Speciale Interni

Saratoga Nautica Sigillante Speciale Interni è il sigillante polimerico monocomponente a reticolazione neutra di elevata qualità, formulato appositamente per sigillature in interni di imbarcazioni. Sigilla con elevata elasticità, massima stabilità dimensionale unita a eccellente stabilità cromatica. È impermeabile, inodore, resiste all'acqua sia salata che dolce, e offre eccellente adesione.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Ideale per sigillature impermeabili, resistenti all'umidità e all'attacco delle muffe in interni nautici; è indicato in particolare per sanitari, lavelli, piani di lavoro, superfici di servizio e sigillature di finitura negli ambienti di bordo tra pannellature, arredi, profili e raccordi tra materiali diversi.

Adatto per i principali materiali impiegati negli interni nautici, come ceramica, vetro, policarbonato, alluminio e le sue leghe, metalli e metalli verniciati, oltre alle numerose superfici sintetiche. Non adatto per PE, PP, PTFE e superfici bituminose.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Si applica a superfici compatte, pulite, asciutte e sgrassate in condizioni di temperatura tra i +15 e i +30°C con umidità relativa tra il 30 e il 70%.
- Preparare le superfici da trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione del sigillante).
- Applicare sul fondo del giunto materiale isolante, nastro adesivo: per giunti profondi tamponare con Saratoga Joint Filler o con materia plastica espansa.
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola per silicone.
- Eventuale lisciatura entro 10 minuti mediante spatola bagnata con acqua saponata.
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare, poi applicare il sigillante.

Pulizia: si pulisce entro 10 minuti con panno pulito bagnato di solvente, quando indurito si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Consistenza		Tixotropico, non cola
Densità	g/ml	ca. 1,03
Colore		Trasparente
Tempo di lavorabilità*	minuti	10
Velocità di indurimento*	mm/giorno	2-3
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +40
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +180
Movimento di lavoro	%	25

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/+25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Cod. Prodotto	PZ	Codice EAN
Cartuccia	300 ml	85 672 001	6	8 005860 856721



Rev 01 del 04/06/2026- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.