

Saratoga Legno e Parquet

Saratoga Legno e Parquet è un sigillante acrilico monocomponente duro-elastico, in dispersione acquosa, specifico per sigillatura di parquet e di superfici in legno. E' disponibile in una gamma di colori che si adatta perfettamente ai vari tipi di legno utilizzati sul mercato.

Sigillante Legno e Parquet è un sigillante acrilico di alta qualità carteggiabile, levigabile e sovraverniciabile (già dopo 30 minuti dalla posa) con tutte le più comuni vernici per parquet, con pitture a tempera e acriliche sia base acqua che base solvente.

La levigatura del parquet può già essere effettuata dopo 18-24 ore se a +23°C e con 50% di umidità relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta.

Per interni ed esterni, ha ottima resistenza agli agenti atmosferici.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Sigillante Legno e Parquet viene utilizzato per sigillatura di parquet e superfici in legno, cassonetti, infissi, battiscopa, crepe e fessure nei mobili e nelle murature. Ha inoltre ottima adesione su legno, muratura, intonaco e può essere utilizzato anche come adesivo per la posa di parquet, perlinature e battiscopa. Per interni ed esterno, ha ottima resistenza agli agenti atmosferici.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Sigillante Legno e Parquet si applica a superfici compatte, pulite, esenti da polvere e unto.
- Preparare la superficie da trattare ed applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (ricordarsi di rimuovere immediatamente dopo l'applicazione del sigillante).
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo): se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga Joint Filler o plastica espansa).
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Per la posa di parquet e battiscopa si consiglia di applicare il prodotto a punti, sulle perlinature invece a strisce oppure ad "X".
- Il sigillante applicato deve essere protetto dalla pioggia o dall'acqua in genere, subito dopo l'applicazione, per 2 ore in un ambiente caldo, e per almeno 24 ore se applicato in un ambiente freddo.

Pulizia immediata con acqua; quando indurito si toglie con una lametta.

Se ne sconsiglia l'uso su superfici bituminose, su superfici metalliche non verniciate ed in giunti costantemente immersi in acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Consistenza	Tixotropica, non cola
Peso specifico	1,71 ± 0,05 g/m ³
Tempo di lavorabilità*	5-10 minuti
Tempo di indurimento* (secondo spessore applicato, umidità e temperatura ambiente)	1-2 settimane
Temperatura di applicazione	da +5 a +40°C
Sovraverniciabile dopo*	30 minuti
Levigatura del parquet dopo *	18-24 ore
Durezza Shore A	ca. 40

*a 23°C e 50 % umidità relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Teme il gelo.

PRIMER

Saratoga Legno e Parquet generalmente non richiede primer su legno.

Nel caso di superfici porose, si consiglia di trattare preventivamente con Saratoga Legno e Parquet diluito in acqua nel rapporto: 1 parte di prodotto e 2 parti di acqua.

LIMITAZIONI

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga Silicone Sigillante Neutro:

- Su superfici metalliche non verniciate.
- In giunti costantemente immersi in acqua.
- In giunti con movimento di lavoro superiore al 7%.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pz.	Codice EAN
Legno e Parquet Rovere	310 ml	85 272 001	12	8 005860 852723
Legno e Parquet Ciliegio/Faggio	310 ml	85 272 002	12	8 005860 894952
Legno e Parquet Mogano	310 ml	85 272 003	12	8 005860 894945
Legno e Parquet Noce	310 ml	85 272 004	12	8 005860 895027
Legno e Parquet Teak/Merbau	310 ml	85 272 005	12	8 005860 895256
Legno e Parquet Pino	310 ml	85 272 006	12	8 005860 897151
Legno e Parquet Wengé	310 ml	85 272 007	12	8 005860 897168
Legno e Parquet Pall box	60 cartucce	85 272 103	1	-



Rev 02 del 20/07/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.