Saratoga Sforza®
Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY
TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

Saratoga Flexedil 66 PU Adesivo Sigillante Elastico per Edilizia

Saratoga Flexedil 66 PU è un adesivo sigillante poliuretanico elastico monocomponente ideale per edilizia, che polimerizza in presenza dell'umidità presente nell'aria.

FLEXEDIL 66 PU ha un ampio spettro di adesione e prestazioni tali da soddisfare diverse esigenze nei più svariati settori.

E' sovraverniciabile, è indicato per la sigillatura e l'incollaggio elastico di vari materiali: calcestruzzo, intonaco, mattone, alluminio, acciaio inox, lamiera zincata, superfici verniciate, legno, ceramica, clinker, vetroresina, PVC rigido.

SETTORI DI APPLICAZIONE

FLEXEDIL 66 PU viene utilizzato in edilizia per interni ed esterni come adesivo elastico su tutti i più comuni materiali edili, per la sigillatura di giunti a pavimento, in lattoneria per la sigillatura di elementi in lamiera come grondaie e scossaline, in idraulica. Impiegato come adesivo per edilizia, risulta un prodotto universale, sia per la costruzione che per finiture edili quali: opere di lattoneria, posa di davanzalini, elementi di arredo bagno, battiscopa, coprifili, paraspigoli, incollaggio di lastre isolanti, tegole e coppi. Tixotropico, si può applicare sia a superfici orizzontali che verticali. Il prodotto è conforme alla ISO 11600, classe FM 25 HM.

APPLICAZIONE

- Si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto.
- Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).
- Usare i guanti in dotazione. Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga Joint•Filler o plastica espansa).

Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di acquaragia; quando indurito si pulisce con una lametta.

Dichiarazioni di prestazione **DoP 003001**:

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

EN15651-3: S

EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Peso specifico		1,35
Consistenza		Tixotropica
Estrudibilità	g/min	50-70
Tempo di lavorabilità	minuti*	60
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	3
Temperatura di applicazione	°C	+5 / +40
Resistenza a trazione (ASTM D412)	MPa	1.5
Modulo elastico 100% (ASTM D412)	MPa	0.75
Allungamento a rottura	%	600
Durezza Shore A	°	40
Movimento di lavoro	%	25
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +80 (punte di +120°C)

*a +23°C e 50% Umidità Relativa

Consumi indicativi:

Dimensioni del giunto in mm	Metri lineari per cartuccia 300 ml
4 x 4	10,5
6 x 6	8,5
8 x 8	5
12 x 10	2,5
20 x 10	1,5

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino, in luogo asciutto, a + 20/25°C per 14 mesi dalla data di produzione.

LIMITAZIONI

Saratoga Flexedil 66 PU non è idoneo nella sigillatura di giunti di vetrate, in cui può avvenire una riflessione posteriore dei raggi ultravioletti.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Cartuccia colore bianco	300 ml	85 300 001	12	8005860853003
Cartuccia colore grigio	300 ml	85 300 002	12	8005860895263



Rev 04 del 20/11/2026- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.