

BIANCO•SAN® - Super Protezione contro la muffa



BIANCO•SAN® è un sigillante silicónico monocomponente a reticolazione neutra, specifico per sanitari, bagni e cucine. Ha un'ottima adesione a policarbonato, polimetilmetacrilato, ABS, PVC rigido, ceramica, vetro, alluminio, alcune materie plastiche, supporti verniciati, calcestruzzo, intonaco e legno. È appositamente formulato in modo da ottenere sigillature perfette anche nel tempo; infatti, come evidenziato nel test a fianco, anche sui comuni siliconi sanitari, in condizioni stressate, col tempo, si forma la muffa, antiestetica e antigenica. **BIANCO•SAN®** invece, grazie a FUNGHALT™, il microbicida per sigillanti di Saratoga, garantisce una super protezione contro la muffa per oltre 10 anni, inoltre mantiene inalterato nel tempo il suo elevato tono di bianco o trasparente, l'elasticità, la resistenza all'acqua calda, agli sfregamenti, alla luce. È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.

SETTORI DI APPLICAZIONE

È particolarmente indicato per la sigillatura di vasche idromassaggio, docce, bagni, saune, sanitari e per tutti quegli ambienti dove è richiesta una elevata resistenza alle muffe ed ai detergenti. Ideale anche per serramenti, porte e finestre in ambienti soggetti ad elevata condensa.

APPLICAZIONE

Si applica a superfici compatte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto. Si consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione).

- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con pistola manuale o ad aria compressa.
- Non è verniciabile, quindi prima verniciare poi applicare.
- Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di riempimento (Saratoga JOINT•FILLER o plastica espansa).

Si pulisce da superfici e utensili entro 10 minuti con un panno pulito bagnato di solvente o con Saratoga VIA•SIL FRESCO; quando indurito si pulisce con Saratoga VIA•SIL INDURITO.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

PRIMER

BIANCO•SAN® non richiede primer su vetro, ceramica e, normalmente, su legno, metallo, e molte materie plastiche. Per adesioni particolari o eccezionali, è opportuno effettuare dei test ed eventualmente utilizzare Saratoga PRIMER CLS per supporti porosi e Saratoga PRIMER PM per metalli e materie plastiche.

LIMITAZIONI

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche•Metalli•Specchi.

NOTE

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto, lavare con molta acqua e consultare un medico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Tipo di reticolazione		alcoxy
Peso specifico		1,01 - 1,02
Consistenza		tixotropica
Estrudibilità	g/min.	40 - 70
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2-3
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Resistenza a trazione	MPa	1,2
Modulo elastico 100%	MPa	0,4
Allungamento a rottura	%	>400
Durezza Shore A	°	20
Movimento di lavoro	%	25
Recupero elastico	%	>90
Resistenza alla temperatura	°C	-50 +150

*a 23°C e 50% Umidità Relativa.



COLORI DISPONIBILI

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore RAL indicato)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	CODICE PRODOTTO	IMBALLO PZ.	CODICE EAN
BIANCO	ml. 310	85.283.001	24	8 005860 852839
TRASPARENTE	ml. 310	85.283.002	24	8 005860 994843