Saratoga Sforza®
Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY
TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

Saratoga SuperColla Vetro

Saratoga SuperColla Vetro è l'adesivo monocomponente trasparente rapidissimo ideale per riparare vetro e cristallo e per incollare tra loro vetro e metallo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Perfettamente trasparente, permette riparazioni invisibili, resiste all'acqua, ai comuni detergenti e al lavaggio in lavastoviglie, permettendo quindi una volta riparati, un normale utilizzo di bicchieri, vasi, pirofile, posacenere, abat-jour, ecc…

Saratoga SuperColla Vetro permette di maneggiare già le parti incollate dopo pochi secondi dall'applicazione, inoltre resiste a sbalzi di temperatura e vibrazioni, assicurando la massima durata ad ogni applicazione o assemblaggio.

APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, sgrassate, asciutte e combacianti (pulire eventualmente con alcool o acetone)
- Togliere il tappo della siringa
- Applicare un sottile strato su una delle due superfici. Una quantità di prodotto eccessiva è inutile ed ostacola l'incollaggio
- Unire le parti in modo che combacino perfettamente, togliere l'eccesso di colla con un panno imbevuto di alcool o acetone.
- Tenendo premuto, esporre l'incollaggio alla luce diretta del sole: il prodotto si attiva con la luce solare, non con quella artificiale. Per ottenere la massima velocità di presa, si raccomanda di esporre le parti da incollare, direttamente alla luce del sole e all'esterno (meglio a mezzogiorno sul balcone). La velocità di indurimento è in funzione della luce solare assorbita: se esposti in piena luce solare, dopo 5 secondi l'incollaggio si può già maneggiare (se non molto pesante); con cielo coperto, di giorno , si passa a 1-2 minuti.
- Indurimento finale dopo 24-48 ore (funzione della luce e dello spessore applicato)
- Prima di rimettere il tappo, pulire il beccuccio con panno asciutto e alcool
- Eventuali tracce di adesivo indurito possono essere asportate con ViaCol o con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Aspetto		trasparente
Peso specifico	g/cm³	1,09
Viscosità	cPs	5500-7500
Resistenza a trazione	N/mm²	6-15
Resistenza a temperatura		-50/+130°C

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C.

NOTE

Per superfici porose o incollaggi verticali, si consiglia l'utilizzo di SuperColla Gel Flessibile (elevato potere riempitivo), ideale anche per incollaggi flessibili.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco e buio. Non esporre la siringa ai raggi diretti del sole. Alcuni vetri colorati potrebbero inibire l'indurimento poiché, agendo come filtro, impediscono che i raggi ultravioletti raggiungano l'adesivo. Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
SuperColla Vetro	2 ml	57032001	12

Rev 02 del 02/10/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.