Saratoga Sforza®
Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY
TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

Saratoga SCHIUMA RAPIDA PORTE E FINESTRE

SCHIUMA RAPIDA PORTE E FINESTRE è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente; indurisce per effetto dell'umidità atmosferica.
La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare.

SETTORI DI APPLICAZIONE

SCHIUMA RAPIDA PORTE E FINESTRE è la schiuma ideale per il fissaggio di stipiti e controtelai, riduce spifferi e ponti termici, si utilizza per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e cassonetti.
Ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia (anche muratura e serramenti), aderisce ai materiali sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Schiuma Rapida porte e Finestre è una schiuma dell'espansione ridotta, per un fissaggio stabile dei serramenti.
Indurita, è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare.
E' impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata, non esporre ai raggi UV né alla luce del sole.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare a superfici pulite e sgrassate.
- Inumidire le superfici con acqua prima di schiumare.
- Agitare bene la bombola prima di ogni uso.
- Per un'ottima resa, è ideale una temperatura della bombola dai +18 ai +22°C.
- Usare i guanti inseriti nel cappellotto della bombola, per evitare il contatto della pelle
- Avvitare l'adattatore all'ugello della valvola, evitando di premere, per non mettere in azione la valvola.
- Estrudere la schiuma tenendo la bombola capovolta.
- Si consiglia di inumidire anche durante e dopo l'applicazione, per ottenere un'ottima resa
- La schiuma è autoespandente: aumenta del doppio, perciò non riempire la cavità oltre la metà.
- Pulizia della schiuma fresca con acetone o trielina, quando indurita si toglie con una lametta.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Resa (espansione libera) fino a	litri	22
Densità (espansione libera)	Kg/m³	17
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	10
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm)	minuti	20
Indurimento completo (cordolo 2 cm)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5/+35
Resistenza alla temperatura	°C	-40/+100
Colore		Azzurro

a +23°C e 55% Umidità Relativa.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C per 18 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Codice prodotto	Descrizione	Formato	Imballo pezzi	EAN
85 233 001	Schiuma Rapida Porte e Finestre	Bombola 500 ml	12	8005860852334

Rev 06 del 18/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.